

# Intopak DFB



**Lösemittelfreie, silikonverträgliche Dichtmasse zur flexiblen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen**

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr.: P-5133/7714 MPA-BS

## Eigenschaften

**Intopak DFB** ist eine gebrauchsfertige, streich-, spachtel- und rollfähige Flächenabdichtung auf Styrol-Butadien-Basis. Das Produkt ist im abgeordneten Zustand wasserundurchlässig, rissüberbrückend und silikonverträglich. Es ist bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.

## Anwendungsgebiete

Zur fachgerechten Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzukehrten Seite. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Für Beanspruchungsklasse A (Wandfläche) gem. den Prüfungsgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“.

## Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben, sowie frei von Öl, Fett, Staub und durchgehenden Rissen sein. Mit **Intorin S** grundieren. Unebenheiten im Untergrund dürfen auf keinen Fall mit der Dichtmasse ausgeglichen werden. Sie sind vor der Ausführung der Abdichtung mit z.B. **Intofüll F** (Wand) oder z.B. **Intoplan® 100** (Boden) zu egalisieren. Putze müssen gem. DIN 18550 beschaffen sein.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich: 2,0 %                      Anhydritestrich: 0,5 %                      Anhydritestrich beheizt: 0,3 %

## Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Lammfellroller oder Pinsel in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muss trocknen, bevor die nächste aufgebracht wird. In rissgefährdeten Bereichen, wie Ecken, Wand- und Bodenanschlüssen sind **Intopak Dichtband/ Ecke SD** einzuarbeiten sowie Rohrdurchführungen sind unsere vorgefertigten **Intopak Wand- bzw. Bodenmanschetten SD** einzuarbeiten.

Nach völliger Durchtrocknung können keramische Beläge mit **Intopak 100 flex** aufgebracht werden.

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Technische Daten

Verpackungsgröße: 5 kg und 20 kg Inhalt

Lagerfähigkeit: 12 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C

Verbrauch pro m<sup>2</sup>: 0,7-1,5 kg (2-/3-maliger Anstrich)  
= 350 - 700 g/Schicht

Trocknungszeit: ca. 3 Std. (+20 °C/50% Luftfeuchte)  
mind. Trockenschichtdicke: 0,5 mm

## Wichtiger Hinweis

HAUT und AUGEN schützen. Bei Augenkontakt sofort den Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

 **INTOPLAN**®  
**GmbH Bauchemie**

