

Intopak FB



Fließbettmörtel

C 2 E nach EN 12004 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Kunststoffmodifizierter Verlegemörtel zur Verlegung von Keramik- und nicht durchscheinenden Natursteinplatten im Innen- und Außenbereich von 5 - 20 mm

Besondere Eigenschaften

Mit **Intopak FB** werden Unebenheiten im Untergrund oder Belagmaterial problemlos ausgeglichen. Er kann auch als Ausgleichsmörtel vor der Verklebung vorgezogen werden. Durch die nach dem Anrühren entstehende Konsistenz wird eine hohlraumfreie Verlegung der Beläge erzielt.

Untergrund

Der Untergrund muss nach DIN 18365 fest, tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Mürbe Untergrundzonen entfernen und anschließend mit **Intorin S** oder **Intorin FG** vorstreichen.

Verarbeitung

Ca. 6,0 Liter kaltes, klares Wasser in einen sauberen Behälter geben und **Intopak FB** unter kräftigem Rühren zugeben. Der so angesetzte Klebermörtel bleibt ca. 3 Stunden verarbeitbar. Zur Erhöhung der Flexibilität kann bis zu einem Liter des Anrührwassers durch **Intoflex** ersetzt werden. Den Kleber auf den Untergrund ausgießen und mit einer Glättkelle andrücken. Anschließend mit der Zahnpachtel aufkämmen. Die Fliesen mit leicht schiebenden Bewegungen hohlraumfrei einlegen.

Beachten Sie jedoch, dass spätestens 15 Minuten nach dem Auftragen des Klebers die Fliese eingelegt und angedrückt sein muss.

Späteres Einlegen kann die Haftung zwischen Fliese und Mörtel beeinträchtigen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt	Reifezeit:	ca. 5 Minuten
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung	Topfzeit:	ca. 3 Stunden
Verbrauch pro m ² :	ca. 1,8 kg pro mm	Klebeoffene Zeit:	ca. 15 Minuten
Wassermenge pro 25 kg:	ca. 6,0 Liter Anrührwasser	Korrigierbare Zeit:	ca. 20 Minuten
Anrührdauer:	mindestens 1 Minute	Begehbarkeit:	nach ca. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C am Untergrund	Voll belastbar:	nach ca. 7 Tagen
		Fußbodenheizung:	geeignet

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

