

Intoplast KHP



Kalk-Zement-Haftputz

Zusammensetzung

Kornabgestufte Sande 0 - 0,6mm nach EN 13139, Bindemittel nach EN 197 sowie bewährte Mörtelvergütungsstoffe. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Anwendungsbereich

Intoplast KHP eignet sich hervorragend als Feinhaftputz auf alten und neuen Putzuntergründen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

Intoplast KHP ist nach Wasserzugabe ein geschmeidiger, kellengerechter Putzmörtel mit hervorragender Haftung am Untergrund. Er lässt sich leicht auftragen und filzen.

Verarbeitung

Intoplast KHP wird mit ca. 6 - 7 l Wasser angerührt. Nach ausreichender Verfestigung wird die Putzoberfläche mit geeignetem Werkzeug bearbeitet. Der frische Putz ist vor zu schneller Austrocknung zu schützen. Auftragsstärke bis 5 mm.

Untergrund

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, saugfähig, frei von Staub, Sinterhaut, Schalölern und anderen haftungsschädigenden Substanzen sein. Für Sonderbaustoffe gelten die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller.

Besondere Hinweise

Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, EN 998-1, sowie VOB, Teil C, DIN 18350, müssen bei den Bauausführungen eingehalten werden. Ein Beimischen von Fremd- und/oder Zusatzstoffen ist nicht zulässig. Bei Luft und Bauwerkstemperaturen unter + 5 °C sowie bei zu erwartendem Frost darf nicht verputzt werden.

Überwachung

Intoplast KHP unterliegt in Zusammensetzung und Herstellung ständiger Eigen- und Fremdüberwachung.

Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Verbrauch:	ca. 7 kg/m ² bei 5 mm Schichtstärke
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Verarbeitungszeit:	ca. 2 - 3 Stunden, je nach Temperatur und Konsistenz
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Druckfestigkeit:	> 2,5 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	> 1,3 N/mm ²



Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.



CE	
INTOPLAN GmbH Bauchemie Bahnhofstr. 15 09439 Amisberg	
04	
EN 998-1 Einlagenputzmörtel CS II für aussen	
Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdurchl.	< 20
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm ²
Wasserdurchl. nach Bew.	< 1 ml/cm ²
Wärmeleitfähigkeit	< 0,44 P = 90