

Intoplan® SE



Kunststoffvergüteter Schnellestrich

CT - C 35 - F 6 - B 2,0

Vorgemischter Estrich für schnell verlegereife Böden im Innen- und Außenbereich



**Estrich einbauen und Fliesen
verlegen an einem Tag!**



Eigenschaften

Nur noch mit Wasser auf steifplastische Konsistenz anrühren und einbauen.

Nach 3 - 4 Stunden können bereits Fliesen verlegt werden.

Restfeuchte nach 24 Stunden $\leq 3\%$.

Die nach EN 13813 geforderten Festigkeiten eines ZE 20 werden nach einem Tag erreicht.

Die allgemeinen Richtlinien für Estriche sind zu beachten.

Für Schichtstärken von 20 - 80 mm.

Verarbeitungszeit: 30 - 40 Minuten bei 20 °C.

Achtung! Nicht mehr Material anmischen, als in dieser Zeit verarbeitet werden kann!

Hinweis für Heizestrich

Der Estrich kann nach 3 Tagen unter Beachtung der DIN mit einer Vorlauftemperatur von + 25 °C aufgeheizt werden. Diese Temperatur 3 Tage halten. Danach die max. Vorlauftemperatur einstellen und weiter 4 Tage halten. Abheizen mit max. 10 °C täglich ausführen.

Zugerscheinungen vermeiden!

Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt	Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung	Begehbarkeit:	nach ca. 2 - 3 Stunden (je nach Temperatur) geeignet
Verbrauch pro m ² :	ca. 2,0 kg je mm Schichtdicke	Fußbodenheizung:	
Wassermenge pro 25 kg:	ca. 2,0 Liter Anrührwasser	Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN 1164:	ca. 36,0 N/mm ²
Verarbeitungszeitraum:	ca. 40 Minuten nach Wasserzugabe	Biegezugfestigkeit in Anlehnung an DIN 1164:	ca. 6,0 N/mm ²

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII. Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.



CE	
INTOPLAN GmbH BAUCHEMIE Rathenstraße 15 09439 Amtsbürg 05 10000012 EN 13813: 2000 EN 13813 CT-35-F6-B2.0 Schnellestrich	
Brandverhalten	A 1
Feu- / Korros. Schutz	CT
Wasserundurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C35
Biegezugfestigkeit	F6
Haftzugfestigkeit	R2.0
Verwehresicherung	NPD
Trimschallsorption	NPD
Schallsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD