

Intoplast BPK

Buntsteinputz

Intoplast BPK Buntsteinputz ist ein organischer Ornamentikputz aus Natursteingranulaten mit Kunstharz gebunden. Die Natursteingranulate sind in verschiedenen Farbtönen lieferbar.

Verwendung

Intoplast BPK Buntsteinputz ist ein gebrauchsfertiger Dünnenschichtputz, der im Außenbereich als Sockel- und im Innenbereich als Dekorputz Anwendung findet.

Eigenschaften

Intoplast BPK Buntsteinputz ist schlagregenfest, wetterbeständig, strapazierfähig, reinigungsfest mit Wasser, elastisch und er überbrückt Schwundrisse.

Untergrund

Geeignet sind alle festen, tragfähigen Flächen, die nicht zur Verspannung neigen, z.B. Beton, Putz, Porenbeton und Faserzement. Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und eben sein. Kreidender Putz, Farbanstriche, Tapeten oder Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Trockenem Untergrund ggf. mit **Intorin T Tiefengrund** Lösungsmittelfrei festigen und mit **Intoplast PK Putzgrund** für Kunstharzputz und Buntsteinputz vorbehandeln.

Verarbeitung

Intoplast BPK Buntsteinputz vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührwerk oder mit der Kelle gründlich bis auf den Grund aufrühren, ggf. mit wenig Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer rostfreien Edelstahltraufel in Kornstärke aufziehen und anschließend mit kreisender Bewegung glätten. Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten. Frische Beschichtung bis zur völligen Aushärtung vor Feuchtigkeitsbelastung schützen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +10 °C. Nicht bei Regen oder praller Sonne verarbeiten.

Griffest je nach Witterung und Saugverhalten des Untergrundes nach ca. 1 - 3 Tagen. Endhärte nach ca. 2 - 4 Wochen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit während des Trocknungsprozesses ist ein Weißanlaufen der Beschichtung möglich. Dies ist ein rein optischer Effekt, der die Qualität der Beschichtung jedoch nicht beeinflusst. Tauwasserbeläge, die sich bei großen Temperaturunterschieden zwischen Wandoberfläche und Umgebungsluft sowie hoher relativer Luftfeuchte bilden, können unter Umständen zum Abrutschen der Buntsteinbeschichtung führen, bzw. die Trocknungszeit erheblich verlängern.

Die für Buntsteinputz eingesetzten Granulate sind Naturprodukt; geringe Farbabweichungen sind daher möglich. Für größere Flächen gleicher Farbe empfiehlt es sich, die benötigte Gesamtmenge des Materials vorzumischen.

Bei Farbnachlieferungen ist darauf zu achten, dass altes und neues Material nicht auf der gleichen Fläche verarbeitet wird (Chargennummer beachten).

Verbrauch

Ca. 4,0 - 5,0 kg / m².

Lieferung und Lagerung

In Eimern zu 23 kg. Die Lieferung erfolgt über den Fachhandel im Rahmen der „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“. **Intoplast BPK Buntsteinputz** kann in Originalgebinden fest verschlossen, kühl und frostfrei ca. 6 Monate gelagert werden.

Überwachung

Intoplast BPK Buntsteinputz unterliegt in der Zusammensetzung und Herstellung ständiger Eigen- und Fremdüberwachung.

Wichtiger Hinweis

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

