

# Intopox R 101



## Injektionsharz

*Intopox R 101 ist ein lösemittelfreier, ungefüllter und unpigmentierter 2 - Komponenten - Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis.*



## Untergrund

*Der Untergrund muss trocken, fest und sauber, insbesondere frei von Wachs, Öl oder Fett sein. Metalle entfetten und nach Möglichkeit anschleifen.*

## Verarbeitungshinweis

*Unter Beachtung des Mischungsverhältnis (Harz : Härter = 2 : 1) die entsprechende Menge Härter unter intensivem Rühren der Harzkomponente zumischen. Nur so viel Intopox R101 anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. **Intopox R101** wird in den Riss gefüllt und / oder die zu verklebende Oberfläche wird mit einem Pinsel beschichtet.*

**Achtung!** *Nach dem Auftragen muss sofort mit Quarzsand abgestreut werden, damit nachfolgende Spachtel- und Klebstoffschichten einwandfrei haften.*

*Im ausgehärteten Zustand kann die Reinigung nur mechanisch erfolgen.*

## Technische Daten

Liefereinheit:	1,0 kg Beutel 0,67 kg Komp. A + 0,33 kg Komp. B
Lagerzeit:	ca. 6 Monate trocken und kühl, nicht unter +5 °C!
Mischungsverhältnis (Gewicht):	Harz : Härter = 100 : 50 Gewichtsteile
Verarbeitungszeit:	bis ca. 30 Minuten nach Härterzugabe
Aushärtung:	nach ca. 24 Stunden
Topfzeit bei 20 °C:	ca. 10 Minuten
Endfestigkeit:	nach ca. 7 Tagen
GISCODE:	RE 1 = Lösemittelfrei

## Gefahrenhinweis

*Die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Chemische Industrie: „Merkblatt M 023 für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen“ sind zu beachten und einzuhalten.*

### Wichtiger Hinweis

*Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.*

