


Intorin EZG



1-komponentiger zementgebundener Füllgrund

Intorin EZG schließt Fugen, glättet in einem Arbeitsgang.

Intorin EZG ist hydraulisch abbindend und trocknet dadurch schnell.

Intorin EZG zeichnet sich durch eine gute Haftung aus und ist zeitsparend.



Anwendungsbereich

Intorin EZG dient im Innenbereich zum Grundieren von kritischen Untergründen mit Fugenanteil u.a. auf Holzdielen, Parkettböden und Spanplatten, auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auf Untergründen mit fest haftenden wasserfesten Klebstoffresten, auf mineralischen Altbelägen, z.B. festliegenden Fliesenbelägen sowie auf Warmwasser-Fußbodenheizungen. Auch als schnell bindende Grundierung einsetzbar.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach DIN 18365 fest, tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Alte Klebstoffreste abbürsten oder abschleifen, Reste von Pflegemitteln oder Lackschichten abschleifen, Untergrund gründlich absaugen.

Intorin EZG gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung

Intorin EZG ca. 2,5 Liter kaltes klares Wasser zugeben und gründlich mischen - am besten mit einer entsprechend ausgerüsteten Handbohrmaschine - bis eine homogene Mischung entstanden ist.

Nur soviel **Intorin EZG** anmischen, wie innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeitet werden kann.

Der Auftrag erfolgt diagonal zum Fugenverlauf mittels Traufel.

Reinigung

Werkzeug oder verunreinigte Flächen im Frischzustand mit Wasser reinigen.

Technische Daten

Verpackungsgröße:	10 kg Eimer	Verarbeitungstemp.:	ca. + 10 bis + 30 °C (Untergrund)
Farbe:	dunkelgrau	rel. Luftfeuchte:	max. 65 %
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung	Trocknungszeit:	ca. 60 - 120 min. bei 1 mm
Verbrauch:	ca. 200 - 600 g/m je nach Größe und Menge der Fugen	Fußbodenheizung:	geeignet
Verarbeitungszeit:	ca. 30 min nach Anmischen	GISCODE:	ZP1 - chromatfrei nach TRGS 613

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII. Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

