

# Lino-Kleber LK 400

## Sehr emissionsarmer Dispersionsnassklebstoff für einseitigen Untergrundauftrag

Der **Lino-Kleber LK 400** ist ein sehr klebstarker und sehr emissionsarmer Klebstoff, der sich durch eine kurze Ablüftezeit, eine feste Klebstoffriebe und eine hohe Maßhaltigkeit auszeichnet.

Der **Lino-Kleber LK 400** ist zum Kleben nachfolgender Beläge geeignet:

Linoleum in Bahnen/Fliesen

Korkment

### Untergrund

Der Untergrund muss verlegereif, d.h. saugfähig, eben, riss- und staubfrei, dauerhaft trocken sowie zug- und druckfest sein. Es gelten die Anforderungen der VOB/DIN 18365, 18202 sowie das BEB-Merkblatt vom Februar 2002 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“.

**Achtung!** Auf nicht saugfähigen und feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen sind grundsätzlich 2 mm zu spachteln.

### Bemerkung

Beläge vor der Verlegung in den Räumen klimatisieren lassen. Die Beläge müssen entspannt sein und eben ausliegen. Die einschlägigen Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten.

### Verarbeitung

**Vor Gebrauch gut umrühren!** Mit Zahnpachtel TKB/B1 auf den Untergrund vollflächig, gleichmäßig und ohne Klebstoffnester auftragen. Den Belag sofort oder innerhalb von 15 min. einschieben und anreiben. Belag anwalzen. Luft einschüsse unter dem Belag sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen. Die Belagrückseite muss vollflächig mit Klebstoff im Riefenformat benetzt sein. Ein Abdichten der Fugen mit Schmelzdraht kann erst nach dem Abbinden des Klebers erfolgen, frühestens nach 48 Stunden.

Die Verlegerichtlinien der Bodenbelaghersteller sind zu beachten. Mit Wasser Geräte reinigen und Verunreinigungen entfernen!

### Technische Daten

Inhalt (netto):	14 kg Kunststoffeimer	Fußbodenheizung:	geeignet
Lagerung:	ca. 15 Monate, gut verschlossen, frostfrei	Stuhlrollen:	geeignet DIN EN 12529
Verbrauch :	ca. 450 g/m <sup>2</sup> mit TKB B1	Verarbeitungstemperatur:	mindestens +15 °C
Zahnpachtel:	TKB/B1	Luftfeuchte:	max. 75 %
Einlegezeit:	ca. 15 min bei 20 °C	empfohlen:	max. 65 %
Ablüftezeit:	0 – 10 min	GISCODE:	D1
Abbindezeit:	ca. 24 Stunden	EMICODE:	EC1 Plus
		Farbe:	beige

### Wichtiger Hinweis

HAUT und AUGEN schützen. Bei Augenkontakt sofort den Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

