

Intoplast MDS



Mineralische Dichtungsschlämme



Intoplast MDS ist ein Werk trockenmörtel gemäß DIN 18 557.

Zusammensetzung

Kornabgestufte Sande 0 - 0,4 mm nach DIN 4 226, Teil 1, Bindemittel nach DIN 1 164, bewährte Dichtungsmittel.

Anwendung

Intoplast MDS eignet sich zur Bauwerksabdichtung gegen Erdfeuchte, Sickerwasser und Grundwasser im Innen- und Außenbereich an Flächen aus Beton nach DIN 1 045, Mauerwerk nach DIN 1 053 und Putzen der Mörtelgruppe P II gem. DIN 18 550.

Eigenschaften

Intoplast MDS ist ein rein mineralisches, hydraulisch härtendes Oberflächendichtungsmittel, wasserabweisend und trotzdem diffusionsoffen

Untergrund

Die zu behandelnde Fläche muss eben, tragfähig, gleichmäßig saugend und mineralisch sein, sowie frei von Frost, Staub, losen Teilen, Schalöl, Sinterhaut und anderen Trennmitteln, die die Haftung ungünstig beeinflussen.

Verarbeitung

Intoplast MDS wird am besten mit einem Rührquirl zu einer zäh-streichfähigen oder putzförmigen Konsistenz angemischt und innerhalb von 2 Stunden verarbeitet. Die Beschichtungsdicke richtet sich nach dem Grad der erforderlichen Abdichtung.

Ergiebigkeit

Ein 25-kg-Sack Intoplast MDS ergibt ca. 16 l Naßmörtel.

Besondere Hinweise

Die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Bautechnik, EN 998-1, sowie VOB, Teil C, DIN 18 350, müssen bei den Bauausführenden vorausgesetzt werden.

Ein Beimischen von Fremd- und/oder Zusatzstoffen ist nicht zulässig. Bereits zunehmend anstehenden Mörtel nicht mehr mit Wasser verdünnen.

Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5 °C sowie zu erwartendem Frost darf Intoplast MDS nicht verarbeitet werden.

Lieferung und Lagerung

Die Lieferung erfolgt über den Fachhandel im Rahmen der „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“ in Säcken à 25 kg auf Euro-Paletten. Intoplast MDS kann im Trockenen ca. 6 Monate gelagert werden. Wir empfehlen die Verarbeitung innerhalb von 3 Monaten.

Überwachung

Intoplast MDS unterliegt in der Zusammensetzung und Herstellung ständiger Eigen- und Fremdüberwachung.

Wichtiger Hinweis

*Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.*

