

# Sockelleistenkleber



## Extra hochwertiger Polychloroprene-Klebstoff

Der **Sockelleistenkleber** ist ein aromatenfreier, gut mit dem Pinsel streichfähiger Klebstoff mit hoher Sofortfestigkeit, langer Kontaktklebezeit und guter Weichmacherbeständigkeit.

Der **Sockelleistenkleber** ist zum Kleben nachfolgender Materialien geeignet:

Elastomer- und PVC-Bauprofile  
Elastomer- und PVC-Fliesenbeläge  
Korkbeläge

Sockelleisten  
Treppenstoßkanten  
Textilbeläge auf Treppen

## Untergrund

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. saugfähig, eben, riss- und staubfrei, dauerhaft trocken sowie zug- und druckfest sein. Es gelten die Anforderungen der VOB/DIN 18365, 18202 sowie das BEB-Merkblatt vom Februar 2002 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“.

## Verarbeitung

**Vor Gebrauch gut umrühren** und auf beide zu klebende Flächen auftragen. Nach dem Einstreichen den Klebstoff vortrocknen lassen, die Verlegung aber innerhalb der Kontaktklebezeit vornehmen. Die Vortrockenzeit und Kontaktklebezeit sind von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Auftragsstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig. Für eine gute Lüftung der Arbeitsräume ist Sorge zu tragen.

Durch eine Erwärmung auf +70 °C kann der abgetrocknete Klebstofffilm reaktiviert werden.

## Gefahrhinweise

**R-Sätze:** R11 leicht entzündlich  
R36 reizt die Augen  
R66 wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen

**S-Sätze:** S16 von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen  
S23 Dampf nicht einatmen  
S26 bei Kontakt mit Augen mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren  
S29 nicht in Kanalisation  
S33 Maßnahme gegen elektrostatische Aufladung treffen

## Technische Daten

Inhalt: 5,0 kg  
Lagerung: ca. 6 Monate, gut verschlossen, frostfrei  
Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m<sup>2</sup>  
Zahnpachtel: TKB/A1  
Ablüfzeit: ca. 10 - 15 Minuten  
Kontaktklebezeit: ca. 60 Minuten

Abbindezeit: ca. 24 Stunden  
Verarbeitungstemp: mindestens +15 °C  
Luftfeuchte: max. 75 %  
empfohlen: max. 65 %  
GISCODE: S1  
GefStoffV: F - leicht entzündlich  
Xi - reizend

## Wichtiger Hinweis

HAUT und AUGEN schützen. Bei Augenkontakt sofort den Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.



 **Baustoffe  
aus Sachsen**